



TruColor® RapidCure™ (Secado Rápido)

BOQUILLA PREMIUM DE URETANO PREMEZCLADA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Color uniforme siempre
- No necesita ser sellada
- Permite la exposición al agua después de 3 días

DESCRIPCIÓN

La boquilla premium de uretano premezclada TruColor® RapidCure™ (Secado Rápido) de Bostik es una boquilla base agua y patentada que ofrece la máxima precisión de color, resistencia al agua, y protección contra las manchas y el agrietamiento. Esta innovadora fórmula se instala hasta 50% más rápido que las boquillas tradicionales y nunca necesita ser sellada.

Su perfecto equilibrio entre flexibilidad y resistencia le permiten ofrecer rendimiento y resistencia al agrietamiento incomparables. TruColor® RapidCure™ está aprobado para la exposición intermitente al agua tan solo 3 días después de curado y puede tener inmersión completa en agua después de 7 días de curado (consultar el cuadro de propiedades de trabajo típicas para obtener detalles).

A diferencia de otras boquillas que contienen pigmentos orgánicos sueltos que pueden causar manchas o deslavarse durante el proceso de instalación, los agregados de cuarzo de TruColor® RapidCure™ vienen pigmentados a fin de asegurar una uniformidad perfecta de colores todas las veces. TruColor® RapidCure™ contiene la protección antimicrobiana Blockade® de Bostik, la cual inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y moho en la superficie de la boquilla seca y le permite resistir las manchas causadas por los hongos.

Entre las aplicaciones apropiadas se incluyen instalaciones residenciales y comerciales en interiores y exteriores con losetas cerámicas, porcelánicas, de vidrio, metal y piedra natural tanto en pisos como en muros ya sean aplicaciones en seco o con humedad intermitente. Se puede utilizar en juntas de boquillas horizontales (en pisos) con anchos de 1/16" (1.6 mm) hasta 1/2" (12.7 mm) y en juntas de boquillas verticales (en muros) con anchos de 1/16" (1.6 mm) hasta 1/4" (6.4 mm).

TruColor® RapidCure™ es una tecnología creada para cumplir con las demandas de construcción ecológica de hoy en día, especialmente de aquellos quienes buscan la certificación LEED® del U.S. Green Building Council (Consejo de Construcción Ecológica de EUA). Su combinación única de propiedades la hacen un producto único con potencial de especificación con arquitectos y diseñadores.

TruColor® RapidCure™ es una nueva y revolucionaria tecnología que combina la química de los uretanos con una tecnología exclusiva. A la fecha no existen normativas de ANSI o ASTM para esta tecnología (ANSI 118.3 se refiere únicamente a boquillas epóxicas); por lo que las características físicas y químicas mencionadas en la tabla anterior son



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Descripción	Resultados
Limpieza con Agua (según ANSI 118.3)	Pasa
Densidad	13.8 lbs / galón (6.3 kg / 3.79L)
Escurecimiento en Juntas Verticales (según ANSI 118.3)	Pasa
Rango de Temperatura de Instalación	40°F - 100°F (4°C - 38°C)
Vida de Anaquel	2 años en su empaque original y sin abrir
Absorción de Agua	<1%
Resistencia a la Compresión	>3,500 psi*
Resistencia a la Tensión	510 psi
Contenido de VOC (Componentes Volátiles Orgánicos)	35 g/L (calculado de acuerdo a la Regla SCAQMD #1168)
Contenido de Material Reciclado	8% de vidrio reciclado

* Los resultados de las pruebas fueron llevados a cabo en una junta real de boquilla.

sólo para efectos de comparación. La boquilla TruColor® RapidCure™ está diseñada para ofrecer el equilibrio perfecto entre sus características físicas a fin de proporcionar flexibilidad, resistencia y adherencia, haciendo de las boquillas de uretano una excelente opción para una amplia gama de aplicaciones.

La boquilla TruColor® RapidCure™ puede utilizarse también para emboquillar losetas de vinilo de lujo (LVT). Consulte las instrucciones del fabricante de las losetas de vinilo (LVT) respecto de los detalles de compatibilidad e instalación.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Premezclado para una instalación rápida y fácil
- Exposición al agua en 3 días
- Para aplicaciones sumergidas
- Sin pigmentos sueltos*
- ¡El color no cambia, se desvanece u oscurece, aún cuando está húmeda!
- No contribuye a la eflorescencia.
- ¡Nunca requerirá de ser sellada!
- Resistente a manchas y químicos
- Re utilizable (cuando se almacena apropiadamente en su contenedor original)
- Estable a los rayos UV – los colores no se volverán amarillos, oscurecerán o desvanecerán
- Fácil de limpiar con agua
- Fórmula anti escurrimiento, ideal para superficies verticales
- Puede contribuir a créditos de USGBC LEED®: bajo los rubros MR 4.1 & 4.2 (Contenido Reciclado) y EQ 4.1 (Materiales Baja Emisión)

* El color blanco contiene algunos pigmentos sueltos

INSTRUCCIONES DE USO

Lea y entienda perfectamente esta hoja de datos técnicos así como la hoja de datos de seguridad del material antes de iniciar. Siempre use ropa protectora (guantes y protección para los ojos) cuando trabaje con una boquilla. Cuando esté instalando sus losetas, siga los estándares aplicables de instalación de la ANSI, TCNA y NTCA.

ANTES DE EMBOQUILLAR COMPLETAMENTE SU INSTALACIÓN, REALICE UNA PRUEBA EN UN ÁREA PEQUEÑA A FIN DE FAMILIARIZARSE CON LA APLICACIÓN Y PARA ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO LE SATISFACE.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Asegúrese que las losetas estén firmemente colocadas y que el adhesivo esté completamente seco. Espere por lo menos 24 horas después de haber colocado el piso y antes de proceder a emboquillar con TruColor® RapidCure™. Siempre siga las instrucciones del fabricante de la loseta antes de emboquillar.
2. Remueva todos los espaciadores, el agua, residuos y el adhesivo de las juntas. Para mejores resultados, la superficie de las losetas deberá estar a temperatura ambiente (70°F/21°C a 75°F/24°C). Los productos base uretano se ven afectados por las variaciones en la humedad y la temperatura. Las temperaturas frías y/o la alta humedad reducirán la velocidad de curado.
3. Para facilitar la limpieza, se recomienda pre sellar todas las losetas porosas y las piedras naturales, utilizando un sellador base agua antes del emboquillado; asegúrese que los costados de las losetas sean sellados también. El uso de un sellador base agua también puede ser ventajoso para ciertos tipos de losetas porcelánicas o losetas con superficies texturizadas tales como las losetas hechas totalmente de porcelana, las de porcelana pulida y las de vidrio esmerilado. Para vidrio, metal, mármol pulido, piedra y otras superficies blandas, pruebe la boquilla en un área pequeña para asegurar la compatibilidad de la misma y que la aplicación no vaya a rallar la superficie. Asegúrese que las losetas y las juntas de las boquillas estén limpias y libres de solventes y residuos antes de emboquillar.
4. Antes de re-emboquillar juntas con boquilla pre existente, remueva completamente toda la boquilla vieja y cualquier otro contaminante de la superficie. Enjuague cualquier material residual de las juntas de las boquillas y luego permita que las juntas sequen por completo antes de re-emboquillar.

MEZCLADO

1. NO agregue agua o cualquier otro material a la boquilla TruColor® RapidCure™! Esto ocasionará que la boquilla falle y anulará todas las garantías.
2. Al momento de abrir el contenedor, podría apreciarse en la superficie un líquido traslúcido y lechoso. Esto es normal debido a que el producto se asienta durante su transportación.
3. Mezcle la boquilla a mano dentro de la cubeta (aproximadamente 1 minuto) y utilizando una llana para márgenes hasta que logre una mezcla uniforme. El uso de mezcladores eléctricos no es

PROPIEDADES TÍPICAS DE TRABAJO

Descripción	Tiempo
Tiempo de Trabajo	3 horas
Tiempo de Secado al Tacto	8 horas
Listo para Tráfico Peatonal Ligero	24 horas
Listo para Tráfico Peatonal Pesado	3 días
Resistencia a Manchas (Comida, Bebidas, etc.)	3 días
Tiempo de Curado Antes de Exponerla a Agua de Forma Intermitente (>70°F/21°C y <50% HR)	3 días
Tiempo de Curado antes de instalaciones sumergidas **	7 días

** Contacte al departamento de servicio técnico de Bostik para determinar la compatibilidad de los sustratos antes de realizar aplicaciones sumergidas.

PROPIEDADES DE RESISTENCIA QUÍMICA (SEGÚN ASTM C267)

Resistencia Química	Típicamente encontrado en	Resultados
Acide acética, 3%	Vinagre	Pasa
Cloruro de Amonio	Champú	Pasa
Solución de Ácido Cítrico (100 g/L)	Limpiadores del Hogar	Pasa
Ácido Láctico	Leche	Pasa
Ácido Fosfórico (10%)	Limpiadores del Hogar	Pasa
Ácido Sulfámico (10%)	Agentes Limpiadores	Pasa
Hipocloruro de Sodio (1:1) 3%	Cloro, Químicos del Hogar, Desinfectantes	Pasa
Ácido Hidroclorhídrico (10%)	Ácido Muriático	Pasa

Los resultados mostrados son los típicos y reflejan los procedimientos de prueba utilizados por el Consejo Cerámico de Norte América (TCNA).

recomendado ya que introduciría aire en exceso a la mezcla ocasionando que el producto se escurra en aplicaciones verticales, reduciría la uniformidad en el color y podrían aparecer otros problemas de desempeño tales como pequeños hoyos.

4. Continúe re mezclando la boquilla con la llana para márgenes durante el proceso de emboquillado a fin de asegurar una correcta dispersión de la resina.

INSTALACIÓN

1. Esparza la boquilla sobre la superficie de la loseta utilizando una flota firme con bordes planos para boquillas (epóxicas o de uretano). Aplique la boquilla de un lado a otro a un ángulo de 45° con respecto a la cara de la loseta a fin de asegurarse que las juntas de las boquillas estén completamente rellenas, especialmente en juntas irregulares o estrechas. Fallar en el correcto relleno de las juntas pudiera comprometer la integridad estructural del piso.
2. Esparza la boquilla solamente dentro del área que esté a su alcance (del largo de su brazo). Luego, limpie de forma inmediata la boquilla TruColor® RapidCure™ (ver abajo) dentro de la misma área antes de moverse a otra sección.
3. Remueva el exceso de la boquilla tomando la flota de hule a un ángulo de 90°, hágalo de forma diagonal a través de la cara de las losetas a fin de evitar remover la boquilla de las juntas.

TIEMPO DE TRABAJO

Las condiciones cálidas y secas reducen el tiempo de trabajo, mientras que las condiciones frías y húmedas lo extenderán. La resina de uretano de la boquilla TruColor® RapidCure™ deberá tener una apariencia húmeda. No instale la boquilla si la resina líquida de uretano ha formado piel o pareciera estar seca.

LIMPIEZA

1. Remueva los residuos de la boquilla y los de paño mientras trabaja, especialmente en climas cálidos y secos. Si trabaja sólo, únicamente

emboquille el área que le quede al alcance de su brazo y comience la limpieza inicial. Si trabaja en equipo, una persona deberá estar emboquillando mientras que los demás deberán estar limpiando inmediatamente detrás de la primera persona. Limpie / enjuague la esponja con agua y exprímala hasta dejarla casi seca.

2. Durante su instalación, las boquillas de uretano requieren de muy poca agua para su limpieza; usar agua en exceso durante la limpieza podría diluir la resina de uretano y causar problemas de curado.
3. Limpie la superficie de las losetas con una esponja plana, teniendo cuidado de remover todo el exceso de la boquilla y el paño que pudiera formarse. Limpie inmediatamente cualquier derrame de agua; no permita que el agua se encharque en la superficie de la boquilla o en las juntas para boquilla sin emboquillar. Usar agua en exceso durante la limpieza podría diluir la resina de uretano y causar problemas de curado que pudieran a su vez provocar una falla en la boquilla. Cambien el agua cada 100 pies cuadrados, en cada cubeta nueva de boquilla o cuando el agua se vea sucia o lechosa. Revise el trabajo mientras hace la limpieza. Repare cualquier hueco aplicando boquilla adicional. NO limpie de más las juntas con la boquilla.

TIEMPO DE CURADO Y PROTECCIÓN

Si se limpia de forma inmediata y se le da un mantenimiento adecuado, la boquilla TruColor® RapidCure™ es resistente a la exposición de las manchas provocadas por productos y agentes limpiadores comunes en el hogar. La exposición prolongada a cualquier tipo de material, incrementa la posibilidad de que la boquilla se manche.

1. La humedad afecta la velocidad a la que la boquilla TruColor® RapidCure™ cura, más que la temperatura. Entre menor sea la humedad, más rápido será el curado.
2. En condiciones normales, el tráfico peatonal ligero es aceptable después de 24 horas de haberse instalado la boquilla; mientras que para tráfico peatonal pesado se requiere de 72 horas.
3. Deje que la boquilla cure por lo menos 72 horas antes de exponerla a manchas de alimentos.
4. Para CUALQUIER área que después tendrá exposición intermitente al agua, es necesario dejar curar la boquilla por 3 días.
5. Para cualquier área que vaya a ser sumergida en agua, permita que la boquilla cure por 7 días. Aún así es necesario que de antemano contacte al departamento de Servicio Técnico de Bostik al 1-800-726-7845. El no hacerlo invalidará la garantía.
6. Espere 7 días antes de exponer el área emboquillada a limpiadores comunes en el hogar (vea la Tabla de Propiedades de Resistencia Química).
7. Las instalaciones en exterior deberán protegerse por 3 días colocando un toldo por encima de la superficie (al menos a 1 pie de altura de la superficie).
8. Proteja la boquilla de manchas y químicos mientras cura.

REMOCIÓN SECUNDARIA DEL PAÑO (EN CASO DE SER NECESARIO)

Permita que las losetas que ya se han limpiado se sequen, después inspeccione la superficie. En caso de que sea necesaria una limpieza adicional para remover el paño de las losetas se recomienda utilizar el Limpiador de Paño para Boquillas de Uretano Bostik Blaze™, Texpas Plus™ o algún limpiador para vidrio base alcohol (en el caso de losetas vinílicas de lujo, haga primero una prueba por separado en una pieza para verificar la compatibilidad). Espere 3 horas en ambientes con baja humedad y temperaturas cálidas (<50% HR y >70°F/21°C) y 6 horas en ambientes con alta humedad y temperaturas frías (>50% HR y <70°F/ 21°C) antes de usar Bostik Blaze™. Asegúrese que la boquilla esté lo suficientemente curada y firme para soportar la presión ligera de un dedo sin perder la forma. Rocíe Bostik Blaze™ sobre una fibra de nylon que haya sido diseñada para superficies delicadas tal como la fibra blanca 3M™ Doodlebug™. Frote la fibra sobre las losetas que tengan paño teniendo cuidado de no tallar las juntas con boquilla. En caso de que exista paño en exceso pudiera requerirse rociar directamente la superficie o limpiar repetidamente. No inunde la superficie con el limpiador. Permita que el limpiador Bostik Blaze™ permanezca sobre la superficie de la loseta o de la piedra por lo menos durante 60 segundos a fin de asegurar una penetración adecuada. Utilice una esponja húmeda y agua limpia para remover la película de paño y el limpiador. Termine secado la superficie de la loseta con un trapo

COBERTURA (PIES CUADRADOS Y M2) POR CUBETA DE 18 LIBRAS (8.17 KG)

Tamaño loseta (pulgadas y mm)	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"
	(1.6 mm)	(3.2 mm)	(4.8 mm)	(6.4 mm)	(9.5 mm)	(12.7 mm)
1" x 1" x 1/4" (25.4 x 25.4 x 6.4 mm)	63 (5.9 m2)	32 (3.0 m2)	-	-	-	-
2" x 2" x 1/4" (50.8 x 50.8 x 6.4 mm)	126 (11.7 m2)	63 (5.9 m2)	-	-	-	-
3" x 6" x 3/16" (76.2 x 152.4 x 7.9 mm)	402 (37.4 m2)	206 (19.1 m2)	140 (13.0 m2)	108 (10.0 m2)	-	-
4" x 4" x 3/16" (101.6 x 101.6 x 7.9 mm)	382 (35.5 m2)	196 (18.2 m2)	134 (12.5 m2)	102 (9.5 m2)	-	-
4 1/4" x 4 1/4" x 5/16" (108 x 108 x 7.9 mm)	214 (19.9 m2)	107 (10.0 m2)	71 (6.6 m2)	54 (5.0 m2)	36 (3.3 m2)	27 (2.5 m2)
4" x 8" x 1/2" (101.6 x 203.2 x 12.7 mm)	168 (15.6 m2)	84 (7.8 m2)	56 (5.2 m2)	42 (3.9 m2)	28 (2.6 m2)	21 (2.0 m2)
6" x 6" x 1/2" (152.4 x 152.4 x 12.7 mm)	189 (17.6 m2)	95 (8.8 m2)	63 (5.9 m2)	47 (4.4 m2)	32 (3.0 m2)	24 (2.2 m2)
8" x 8" x 3/8" (203.2 x 203.2 x 9.5 mm)	337 (31.3 m2)	168 (15.6 m2)	112 (10.4 m2)	84 (7.8 m2)	56 (5.2 m2)	42 (3.9 m2)
12" x 12" x 3/8" (305 x 305 x 9.5 mm)	505 (46.9 m2)	253 (23.5 m2)	168 (15.6 m2)	126 (11.7 m2)	84 (7.8 m2)	63 (5.9 m2)
13" x 13" x 3/8" (330.2 x 330.2 x 9.5 mm)	547 (50.8 m2)	274 (25.5 m2)	182 (16.9 m2)	137 (12.7 m2)	91 (8.5 m2)	68 (6.3 m2)
16" x 16" x 3/8" (406 x 406 x 9.5 mm)	673 (62.5 m2)	337 (31.3 m2)	224 (20.8 m2)	168 (15.6 m2)	112 (10.4 m2)	84 (7.8 m2)
18" x 18" x 3/8" (457 x 457 x 9.5 mm)	758 (70.4 m2)	379 (35.2 m2)	253 (23.5 m2)	189 (17.6 m2)	126 (11.7 m2)	95 (8.8 m2)
24" x 24" x 3/8" (610 x 610 x 9.5 mm)	1010 (93.8 m2)	505 (46.9 m2)	337 (31.3 m2)	253 (23.5 m2)	168 (15.6 m2)	126 (11.7 m2)

Cobertura estimada por cubeta. La cobertura puede variar según el tamaño de las losetas así como el ancho y profundidad de las juntas.

o toalla limpia. Contacte al departamento de Servicio Técnico de Bostik si las manchas de paño persisten.

LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO

Para la limpieza a largo plazo de las juntas con boquilla ya curada, utilice un limpiador de uso diario casero que tenga un pH neutro y que sea ligeramente abrasivo, tal como Soft Scrub® con cloro. No utilice cloro sin diluir o cualquier otro limpiador agresivo.

LIMITACIONES

- Siga las instrucciones del fabricante de los materiales utilizados en la instalación tales como el adhesivo, las membranas impermeables y anti-fracturas, etc.
- No congelar.
- El ancho mínimo recomendado para emboquillar una junta es de 1/16" (1.6 mm) tanto para pisos como para muros.
- El ancho máximo recomendado para el emboquillado de una junta es de 1/2" (12.7 mm) para pisos y de 1/4" (6.4 mm) como para muros.
- No se utilice como mortero o adhesivo.
- No recomendada para uso rudo comercial o aplicaciones de uso rudo industrial (por ejemplo; plantas químicas, cocinas comerciales, regaderas comerciales, áreas de embarques, áreas de servicio, plantas de lácteos, cervecerías, empacadoras de carne, etc.), o en áreas sujetas frecuentemente al uso de químicos, a químicos agresivos o sujetas a limpiadores enzimáticos, tampoco a áreas expuestas a rutinas de limpieza agresivas tales como lavados a presión o con vapor.
- En caso de usarse en regaderas comerciales, asegúrese de que sigan los procedimientos de limpieza adecuados. No utilice limpiadores enzimáticos o químicos agresivos. Eviten los lavados a presión o con vapor.
- No es un sustituto de las membranas impermeables. Consulte con el departamento de Servicio Técnico de Bostik para los casos donde se requiera de un sistema de impermeabilización debajo de las losetas cerámicas o de piedra.

- No se utilice en firmes con altos niveles de emisión de vapores de humedad.
- Proteja la boquilla de las manchas y los químicos durante el proceso de curado.
- No emboquille cuando la superficie de las losetas se encuentren por encima de 100°F (38° C).
- No utilice vinagre o soluciones ácidas para limpiar la boquilla durante el proceso de instalación. (revise la Tabla de Propiedades de Resistencia Química).
- No deberá usarse para el re-emboquillado de áreas comerciales o ambientes húmedos tales como regaderas, saunas, y aplicaciones en exterior.
- No deberá usarse en tinas de hidromasaje y saunas.
- Aplique con cuidado cuando emboquille superficies de vidrio, metal o pulidas a fin de evitar las ralladuras. Haga primero una prueba en un área pequeña.
- El uso de un sellador antes del emboquillado es siempre recomendable cuando se trata de vidrio esmerilado, mármoles, piedras, lajas y cualquier otro tipo de loseta natural o porosa.
- Utilice una membrana impermeable aprobada encima de las camas de mortero antes de instalar una loseta o piedra. Siga las recomendaciones del fabricante de cualquier material de impermeabilización que se utilice. En el caso de membranas impermeables líquidas, aplíquelas con 1" (2.54 cm) de separación de los drenajes a fin evitar que estos se bloqueen.
- El uso de limpiadores enzimáticos para pisos invalidará cualquier garantía.
- Después de que la boquilla cure, selle todas las esquinas (cambios de plano del piso o muro) con un sellador adecuado tal como Bostik Tub and Tile Caulk™.
- La exposición prolongada a cualquier sustancia, incrementa el riesgo de manchas.

ALMACENAJE Y VIDA DE ANAQUEL

1. La boquilla TruColor® RapidCure™ puede ser usada por un período de hasta dos (2) años a partir de la fecha de manufactura siempre y cuando se almacene en su contenedor original y sin abrir y a temperaturas por encima de 32°F (0°C).
2. Después de abierta, la boquilla TruColor® RapidCure™ puede guardarse para ser reutilizada siempre y cuando se almacene en su contenedor original perfectamente sellado (siempre limpie la tapa de la cubeta antes de volver a tapanla a fin de asegurarse que se logre un sellado adecuado con la tapa vapor lock).

3. No lo congele.

EMPAQUE

Disponible en cubetas de 9 Lb (4.08 kg) y 18 Lb (8.17 Lb).

ADVERTENCIA

IRRITANTE. Puede causar irritación en ojos, piel y en el tracto respiratorio. Este producto contiene un químico conocido por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos, con la piel y con la ropa. No inhale los vapores. Use el producto en sitios con ventilación adecuada. Lávese bien las manos después de manipularlo. Almacene el envase en un sitio fresco y seco y con la tapa sellada herméticamente. No reutilice el envase.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua por lo menos por 15 minutos. En caso de ingestión, llame a un médico o al Centro de Control de Envenenamiento. No induzca el vómito.

FUEGO

Utilice químicos secos, espuma, dióxido de carbono o agua.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada puede ser encontrada en www.bostik-us.com o llamando al 800.726.7845.

AL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, BOSTIK NIEGA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LA GARANTÍA LIMITADA, EL ÚNICO REMEDIO EN CASO DE APLICAR LA GARANTÍA ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL MONTO DE LA COMPRA DEL CLIENTE. BOSTIK NIEGA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES AL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY. LAS NEGATIVAS DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS PUDIERAN NO SER APLICABLES A CIERTO TIPO DE COMPRADORES Y ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUDIERAN NO APLICAR A USTED. Es responsabilidad del comprador probar y verificar que el producto sea el apropiado para el uso deseado antes de utilizarlo. La Garantía Limitada se extiende sólo al comprador original y no es transferible o reasignable. Cualquier reclamo por defectos en el producto deberá ser presentado a los 30 días de haber encontrado el problema y deberá incluirse una prueba escrita de la compra.

BOSTIK HOTLINE

Smart help™
1-800-726-7845



Bostik, Inc.

11320 W. Watertown Plank Road
Wauwatosa, WI 53226

www.bostik-us.com

Bostik Mexicana, S.A. de C.V.

Esfuerzo Nacional No. 2 Fracc. Alce Blanco
Naucalpan, Estado de México C.P. 53370

Tel. (55) 2122-7250

www.bostik.com.mx